

FONDO FERRO BET® Para galvanizado y aluminio.



- ◆ Estabiliza el óxido, neutralizando la corrosión.
- ◆ Otorga adherencia.
- ◆ Terminación semimate.
- ◆ Uso exteriores e interiores.
- ◆ Ahorro de mano de obra y producto.
- ◆ Color Blanco, entonable.
- ◆ Base acuosa, no afecta la salud ni contamina el medio ambiente.



FONDO FERRO BET® convertidor para galvanizado y aluminio, está elaborado a base de resinas acrílicas modificadas de excelente adherencia, inhibidores y estabilizadores de óxido de la mejor calidad.

Otorga gran adherencia en superficies difíciles, como galvanizados y aluminio.

Sirve como base de cualquier pintura, ya sea al agua o al solvente.

Puede usarse como terminación, aumentando el número de manos.

Su acabado blanco satinado es muy decorativo, pudiendo lograr tonos pastel con el agregado de entonadores universales, hasta 37,5 cm³ por litro. Muy fácil aplicación a pincel, rodillo o soplete.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar secas, limpias y libres de grasitudes, restos de pintura u óxido mal adheridos.

Nuevas de hierro o galvanizado (sin tratar), expuestas al agua salada o dura, con óxido flojo o delaminación: eliminar totalmente el óxido mal adherido, grasitudes y suciedad con **DESODIXANTE FOSFATIZANTE FERRO BET®**, lavar, secar y aplicar **FONDO FERRO BET®**.

Con pinturas mal adheridas: eliminarlas con **REMOVEDOR GEL PETRILAC®**, lavar, dejar secar y aplicar **FONDO FERRO BET®**.

APLICACION

Mezclar bien antes de usar.

A pincel o rodillo: 2 manos sin diluir o con el agregado de una mínima cantidad de agua.

A soplete: diluir con 25 a 30 % de agua de acuerdo al equipo y presión utilizados, cuidando que el espesor de capa sea equivalente a la lograda con 2 manos puras a pincel o rodillo.

Sugerimos no aplicar con temperatura por debajo de 15° C ante inminente lluvia o rocío.

FERRO BET®

FONDO FERRO BET®

Para galvanizado y aluminio.

RENDIMIENTO

8 A 10 m² por litro y por mano.

TIEMPO DE SECADO

El secado es rápido; 2 a 3 horas para aplicar otra mano de **FONDO FERRO BET®** o productos de terminación con de base acuosa. Dejar transcurrir 48 a 72 horas cuando se apliquen esmaltes al solvente.

LIMPIEZA

Lavar las herramientas con agua y jabón inmediatamente después de su uso.

COLOR

Blanco.

PRESENTACION

1/2 , 1, 4 y 20 litros.
